



Vinylové plovoucí podlahy

Rozměry:	900 x 300 x 9,8 mm (0,3 mm)	Short Plank Wood (plovoucí podlaha)
	1200 x 210 x 10,8 mm (0,3 mm)	Long Plank Wood (plovoucí podlaha)
	900 x 300 x 9,8 mm (0,2 mm)	Home Collection (plovoucí podlaha)
	612 x 440 x 10,8 mm (0,3 mm)	Stones & Cement (plovoucí podlaha)
	1200 x 228 x 2 mm (0,3 mm)	Long Plank Wood (lepené díly)
	1220 x 228 x 2 mm (0,3 mm)	Oak Plank Wood (lepené díly)
	1245 x 178 x 4 mm (0,55 mm)	Wood Collection (vinyl click)


Řez podlahou: Short Plank Wood (plovoucí podlaha)




Řez podlahou: Long Plank Wood (plovoucí podlaha)



Řez podlahou: Home Collection (plovoucí podlaha)



Řez podlahou: Wood Collection (vinyl click)



Technické parametry:

CHARAKTERISTIKA	VÝSLEDEK PLOVOUCÍ	VÝSLEDEK LEPENÝ	VÝSLEDEK VINYL CLICK
Oblast použití dle EN 685	31/32/42	32/42	41
Zjišťování tloušťky dle EN 428	9,8/10,8 mm	2/2,5 mm	4 mm
Zjišťování hmotnosti dle EN 430	10 Kg/m ²	3,6/4,5 Kg/m ²	7,6 kg/m ²
Redukce zvuku dle EN 140	Bfl - 1	Bfl - 1	Bfl - 1
Požární klasifikace dle EN 13501-1	B1	B1	B1
Šíření plamene dle DIN 4102	0,10 %	0 %	0 %
Rozměrová stálost dle EN 434			
Chemická odolnost dle EN 423	_Lw = 18 db	_Lw = 5 db	_Lw = 7 db
Opotřebení otěrem dle EN 425	Třída O, dobrá	Třída O, dobrá	Třída O, dobrá
Stanovení kluzného odporu dle DIN 51130	Vyhovuje kolečkovým židlím	Vyhovuje kolečkovým židlím	Vyhovuje kolečkovým židlím
Deformace po zatížení dle EN 433	R 9 (velice bezpečná)	R 9 (velice	R 9 (velice
Antistatická odolnost dle EN 1815	0,03 mm	0,03 mm	0,12 mm
Toxicita dle EN 71	Gumová test. obuv: -1,7 kV VC testovací obuv: -1,2 kV	Gumová test. obuv: -1,7 kV VC testovací obuv: -1,2 kV	Gumová test. obuv: -1,7 kV VC testovací obuv: -1,2 kV
Odolnost proti vyblednutí dle ISO 105 B02	Netoxická	Netoxická	Netoxická
	7/8 - dobrá	7/8 - dobrá	7/8 - dobrá



Sídlo společnosti: KJZ spol. s r.o., Stavbařů 32, 434 01 Most
 Provozovna: KJZ spol. s r.o., Pražská 94, 434 51 Klášterec nad Ohří
 Tel.: 474 371 472-4; Fax: 474 371 473
 www.kjz.cz; email: korek@kjz.cz